

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BITUMEN SILOLAK</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Bitumen Silolak is een goed verstrijkbare bitumenlak. Biedt bescherming tegen aantasting door zuren.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Bitumen Silolak is zeer geschikt op sleuf- en bitumen silo's waarin veevoer is opgeslagen en drinkwaterbakken. Tenco Bitumen Silolak is na droging reukloos, smaakloos en niet giftig.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Zuur- en alkali-bestendig</li> <li>- Na droging reukloos, smaakloos en NIET GIFTIG</li> <li>- Geschikt voor drinkwaterbakken (geen menselijke consumptie)</li> <li>- Niet UV-bestendig, alleen voor niet-dagziend werk</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	142 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	8-10 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	12 tot 15 uur bij 15 °C
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste

	laag met 5 á 10% terpentine verdunnen om een goede indringing en hechting te bewerkstelligen. Tenco Bitumen Silolak aanbrengen met een kwast, bokkenpoot, verfroller of verfspuit. NIET met een zgn. rubbertrekker. NIET IN DIRECT ZONLICHT VERWERKEN.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 5 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine tevens te gebruiken om gereedschap te reinigen.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter