

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOVLOER Acryl Betonverf Dekkend	
OMSCHRIJVING	Grote slijtvastheid is de belangrijkste eigenschap van Tencovloer Acryl Betonverf Dekkend, maar ook de bestendigheid tegen vet en vuil. Het beste van het beste voor vloeren van garages, terrassen, tegelpaden, kelders, balkons enz. Praktisch reukloos, sneldrogend en zeer decoratief. Zijdeglanzend.
TOEPASSING	Gebruik Tencovloer voor bescherming en verfraaiing van garages, kelders, balkons, terrassen, tegelpaden en betonpalen. Ook geschikt voor asfalt. Tencovloer beschermt tegen slijtage, cementstof en vervuiling. Tencovloer is decoratief, zijdeglanzend, sneldrogend en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Sneldrogend -Gemakkelijke verwerking -Ook geschikt voor asfalt -Goede dekking en vloeïing -Weervast -Kleurvast -Praktisch reukloos
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Grijs
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	8,37 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,21 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	> 150 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	8-10 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	25 micron
Droogtijden	Stofdroog na 1 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 4 uur bij 18 °C. Ingebruikname van behandelde oppervlakken na 48 uur, garages na 6 dagen.

Oplosmiddelgehalte	GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 140 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
GEBRUIKSAANWIJZING	Tencovloer voor en tijdens gebruik goed roeren. De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en vuil zijn. Vers beton 4 tot 6 weten laten drogen alvorens te behandelen. Tencovloer aanbrengen met een kwast of verfroller. Bij nieuw werk de eerste laag verdunnen met 5 tot 10% water. Controleer vooraf de hechting van Tencovloer op een klein vlak. Niet geschikt voor gevulde of anderszins verdichte betonvloeren. Vereiste lagen: Onbehandeld beton 3 lagen. Voor onderhoud 1 á 2 lagen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Water, tevens te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml, 2500 ml