

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Metaal Plamuur</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>00086</b>	<b>00087</b>
<b>Inhoud</b>	:	<b>250 gram</b>	<b>1.000 gram</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, 2-componenten metaal plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Door toevoeging van aluminium pigmenten zeer goed verstrijikbaar en dus uitermate geschikt voor grotere oppervlakken.

## Productkenmerken

Goed verstrijikbaar  
Zeer goed schuurbaar  
Elastisch  
Overspuitbaar met alle verfsystemen  
Bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden  
Uitstekende hechting

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Basis plamuur	:	Polyester hars
Basis harder	:	Benzoyl peroxide
Soortelijke massa	:	1,85 kg/dm <sup>3</sup>
Toe te voegen harder	:	2,5%
Verwerkingstijd	:	3 tot 5 minuten
Aan te brengen laagdiktes	:	Tot 2 centimeter
Schuurbaar	:	Na circa 30 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 1 uur
Hittebestendig	:	Tot 120°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de bijsluiters en de verpakking goed lezen en opvolgen.**

Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

### Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De benodigde hoeveelheid plamuur mengen met de harder. Aanbrengen in de gewenste laagdikte. Na uitharding schuren en eventueel fijnplamuur aanbrengen.

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.**

Gereedschap direct na gebruik reinigen.

Het overtollige, met harder vermengde, materiaal niet terugdoen in het blik.